

## BASE COP FX<sup>®</sup>

### RECUBRIMIENTO BASE CEMENTOSA FLEXIBLE

#### Descripción:

BASE COP FX<sup>®</sup> es un producto de base cementosa, aditivado con resinas de alta flexibilidad, que al ser mezclado con agua conforma un mortero que sirve especialmente para emplearse en sistemas de tablaroca y tablamiento, en muros y plafones, interiores y exteriores.

**Color:** Gris y Blanco.

**Presentación:** Saco de 20kg.

#### Usos y aplicaciones:

Por su gran contenido de resinas poliméricas y su granulometría controlada, se utiliza para realizar el tratamiento de juntas, perfilar esquinas, ocultar accesorios plásticos y en aplicación como capa base en los sistemas de tablaroca y tablamiento. Para pegar molduras de poliestireno de alta densidad.

Aplique **BASE COP FX<sup>®</sup>** sobre juntas entre paneles con malla de fibra de vidrio intercalada entre capas y posteriormente aplique el producto a toda la superficie en espesores no mayor a 3 mm. Deje secar 24 horas antes de aplicar el acabado final.

Se recomienda usar malla de fibra de vidrio de 130 gr en la totalidad de la superficie para evitar fisuras estructurales.

#### Preparación de la superficie:

La superficie a cubrir debe ser sólida, limpia, seca, sin polvo, grasa, aceite u otras substancias que pudieran impedir una adherencia efectiva.

#### Preparación del producto:

En un recipiente limpio verter 6.5 litros de agua limpia por saco de 20 kg e ir agregando poco a poco el **BASE COP FX<sup>®</sup>**. Agitar manualmente o con mezclador eléctrico hasta incorporar totalmente el producto en polvo, continuar agitando hasta que la mezcla sea una pasta uniforme y homogénea con la consistencia requerida para su aplicación.

#### Recomendaciones:

Preparar sólo la cantidad de producto que se vaya a utilizar. Se endurece después de 30 minutos debido a su contenido cementoso. No agregue agua después de la mezcla inicial. El excedente de agua en la mezcla provoca disminución de la calidad del producto, puede generar grietas, fisuras, comprometiendo la resistencia a la compresión y/o adherencia del material. Dejar pasar un tiempo de curado de 24 horas antes de aplicar pintura o textura exterior sobre la capa de recubrimiento **BASE COP FX<sup>®</sup>**

**Rendimiento:** 6 a 8 m<sup>2</sup> a 3 mm de espesor por saco de 20 kg.

#### Asesoría técnica:

Nuestro departamento técnico está a sus ordenes para cooperar en la solución de cualquier problema inherente a nuestro ramo. Las instrucciones que damos en la presente hoja están basadas en nuestra amplia experiencia. Las condiciones en que este producto se use y los métodos de aplicación están fuera de nuestro control. Los usuarios deberán hacer pruebas según sus necesidades.

